



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μονωτικό νερού για τοίχους, κατάλληλο για επιφάνειες παλιών και καινούριων τοίχων. Είναι αρκετά συμπυκνωμένο προϊόν και πρέπει να αραιώνεται με νερό σε αναλογία 1:14 ανά όγκο. Έχει εξαιρετική διαπερατότητα και ανθεκτικότητα προς την σαπωνοποίηση, δημιουργεί μια γέφυρα ιδανικής προσκόλλησης μεταξύ των μεταλλικών επιφανειών και των φινιρισμάτων. Ομογενοποιεί τις απορροφήσεις και μπορεί να ξαναβαφτεί με προϊόντα νερού.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Αστικός σοβάς: αφήστε να στεγνώσει καλά και καθαρίστε από ενδεχόμενες ρυπαρές κηλίδες.

Φθαρμένες μπογιές και βερνίκια: εάν το υλικό είναι καλά προσφυόμενο προχωρήστε με στεγνό ή υγρό καθάρισμα, διαφορετικά, αφαιρέστε εντελώς και πλύνετε με νερό.

Μπογιές από ασβέστη ή εστέρα πυριτικού οξέος: αφαιρέστε εντελώς και καθαρίστε από τη σκόνη.

Τοίχοι με μούχλα: μετά το καθάρισμα, απολυμάνετε με ειδικά προϊόντα, αφήστε να στεγνώσει εντελώς, στοκάρτε κι αφήστε να στεγνώσει.

Εφαρμόστε ένα χέρι «DOMUS ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA», το οποίο θα αραιώσετε με νερό σε αναλογία 1:14 ανά όγκο. Μετά από 5 – 6 ώρες προχωρήστε με την εφαρμογή του προεπιλεγμένου φινιρίσματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση που η ατμοσφαιρική θερμοκρασία καθώς και οι θερμοκρασίες της επιφάνειας και του προϊόντος είναι χαμηλότερες από 5°C. Μην εφαρμόζεται σε ζεστές επιφάνειες καθώς και σε επιφάνειες οι οποίες είναι εκτεθειμένες στον ήλιο. Μετά τη χρήση του, κλείστε καλά και διατηρείστε σε μέρος όπου η θερμοκρασία ανέρχεται στους 5°C και άνω.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ




Εφαρμόστε το μονωτικό «DOMUS ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA» με πινέλο ή με κύλινδρο. Αραιώνεται με νερό σε αναλογία 1:14 ανά όγκο ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας.



DOMUS Μονωτικού νερού

D - 03

ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 20°C & 70°C ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ANA ΧΕΡΙ mq/1		ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ		ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	
150		ΝΕΡΟ		ΝΕΡΟ		1:14 ΝΕΡΟ	
ΟΨΗ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ		ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ANA kg		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ	
ΔΙΑΥΓΕΣ		=		1		1:14 ΝΕΡΟ	
ΧΡΩΜΑΤΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗΝ ΑΦΗ		ΠΑΓΙΟΣ ΟΓΚΟΣ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑ	
ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΣ		5 – 6 ΩΡΕΣ		39		=	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ		ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ		ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΕΡΟΣ	
ΝΑΙ / ΝΑΙ		24 ΩΡΕΣ		1500/3000cps		=	
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ		ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ		=	
36 ΜΗΝΕΣ		5 – 6 ΩΡΕΣ		=			

Σε περίπτωση που οι συνθήκες και οι οδηγίες χρήσεως επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον παραγωγό, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το αποτέλεσμα.

Παρασκευάστρια εταιρεία: **J COLORS S.p.A, Via Settembrini, 39 – 20020 Lainate (MI) Italia. Tel: ++ 39.02.93.75.41 / Fax: ++ 39.02.93.74.114**

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Κύπρου: **TIANKO LTD, Οδός Λάρνακος, 1/Ζ Λευκωσία – Κύπρος. Τηλ.: ++ 357.22.43.11.24 / Φαξ: ++ 357.22.43.54.78**