



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επένδυση τοίχου, λείας αφής, προσδίδει στην επιφάνεια ματ όψη. Κατά την επίτευξη του στεγνώματος, λόγω του ότι περιέχει ειδικά αδρανή υλικά, κατάλληλα κατά της φυσικής φθοράς, δίνει γένεση σε μια επένδυση εξαιρετικής επιφανειακής σκληρότητας, διατηρώντας ταυτόχρονα την εξαιρετική ελαστικότητα τους και την άριστη προσκόλληση τους στην επιφάνεια, κατά την διάρκεια του χρόνου. Δεν επηρεάζεται από την ατμοσφαιρική υγρασία και έχει εξαιρετική διαπερατότητα στον ατμό.

## ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

**Αστικός σοβάς:** αφήστε να στεγνώσει καλά και καθαρίστε από ενδεχόμενες ρυπαρές κηλίδες.

**Μπετόν αρμέ:** επανατοποθετήστε τα μη προσφυόμενα μέρη με ειδικά κονιάματα (σοβάδες), αφήστε να στεγνώσει καλά και καθαρίστε από ενδεχόμενες ρυπαρές κηλίδες.

**Φθαρμένες μπογιές και βερνίκια:** εάν το υλικό είναι καλά προσφυόμενο προχωρήστε με στεγνό ή υγρό καθάρισμα, διαφορετικά, αφαιρέστε εντελώς και πλύνετε με νερό.

**Μπογιές από ασβέστη ή εστέρα πυριτικού οξέος:** αφαιρέστε εντελώς και καθαρίστε από τη σκόνη.

Στοκάρετε και αφήστε να στεγνώσει εντελώς.

**Εφαρμόστε ένα χέρι μονωτικό:**

- DOMUS ACRYL
- DOMUS ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA
- DOMUS ISOLANTE FISSATIVO A SOLVENTE
- PONTE DI ANCORAGGIO
- DOMUS ISOLANTE

φροντίζοντας να διαλέξετε τον κατάλληλο ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας. Για προκατασκευασμένα μείγματα εφαρμόστε αποκλειστικά ένα χέρι «PONTE DI ANCORAGGIO», είναι άοσμο και περιέχει διαλύτες

## ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Αφήστε να στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε δύο χέρια «MURALTONE» σε χρονικό διάστημα περίπου 8 ωρών από το πρώτο χέρι.

## ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση που η ατμοσφαιρική θερμοκρασία καθώς και οι θερμοκρασίες της επιφάνειας και του προϊόντος είναι χαμηλότερες από 5°C. Μην εφαρμόζετε επίσης σε ζεστές επιφάνειες ή επιφάνειες που είναι εκτεθειμένες στον ήλιο. Προστατέψτε από τη βροχή για τουλάχιστον δύο ή τρεις μέρες. Μετά τη χρήση του, κλείστε καλά και διατηρείστε σε μέρος όπου η θερμοκρασία ανέρχεται στους 5°C και άνω.

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Εφαρμόστε την επένδυση τοίχων, λείας αφής, «MURALTONE». Έχει άριστη σκληρότητα και εξαιρετική ελαστικότητα. Εφαρμόζεται είτε με πινέλο ή κύλινδρο, είτε με πιστόλα αέρος.



**MURALTONE** **H-05**  
**Επένδυση, από λεπτό χαλαζία, για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους**

**ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 20°C & 70% ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ**

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ ΧΕΡΪ mq/1 <b>8</b>		ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ <b>ΝΕΡΟ</b>		ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ <b>ΝΕΡΟ</b>		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ <b>20 – 30% ΝΕΡΟ</b>	
ΟΨΗ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ <b>ΜΑΤ</b>		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ <b>=</b>		ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ kg <b>1,6</b>		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ <b>20 – 30% ΝΕΡΟ</b>	
ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΣΠΡΟ & ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗΝ ΑΦΗ <b>4 - 6 ΩΡΕΣ</b>		ΠΑΓΙΟΣ ΟΓΚΟΣ <b>49</b>		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑ <b>=</b>	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ <b>ΝΑΙ / ΝΑΙ</b>		ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ <b>24 ΩΡΕΣ</b>		ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ <b>ΜΑΛΑΚΟ</b>		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΕΡΟΣ <b>30% ΝΕΡΟ</b> Διάμετρος ακροφυσίου: 1,5 mm Πίεση: 3 - 4 ατμόσφαιρες AIRLESS Διάμετρος ακροφυσίου: 0,79 mm Πίεση: 120 - 130 ατμόσφαιρες	
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ <b>24 ΜΗΝΕΣ</b>		ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ <b>8 ΩΡΕΣ</b>		ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ <b>=</b>			

Σε περίπτωση που οι συνθήκες και οι οδηγίες χρήσεως επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον παραγωγό, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το αποτέλεσμα.

Παρασκευάστρια εταιρεία: J COLORS S.p.A, Via Settembrini, 39 – 20020 Lainate (MI) Italia. Tel: ++ 39.02.93.75.41 / Fax: ++ 39.02.93.74.114

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Κύπρου: ΤΙΑΝΚΟ LTD, Οδός Λάρνακος, 1/Ζ Λευκωσία – Κύπρος. Τηλ.: ++ 357.22.43.11.24 / Φαξ: ++ 357.22.43.54.78