

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Αντιδιαβρωτικό σμάλτο, το οποίο κατασκευάζεται από συνθετική ρητίνη και από σιδηρομαγνησιούχο οξείδιο. Εγγυάται την μέγιστη μηχανική και χημική ανθεκτικότητα στο κάθε έργο, προσδίδοντας στην επιφάνεια όψη παμπάλιου κτιρίου, παρόμοια με εκείνη του σφυρήλατου σιδήρου.

**ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ****ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ**

**Σίδηρο:** αφαιρέστε προσεκτικά ενδεχόμενες οντότητες σκουριάς και φθαρμένου-ξεφλουδισμένου σμάλτου/μπογιάς. Εάν απαιτείται, χρησιμοποιείστε «CONVERTITORE DI RUGGINE AD ACQUA» και καθαρίστε από τη σκόνη. Καθαρίστε ενδεχόμενους λεκέδες λαδιού ή γράσου με βαμβακερό ύφασμα, το οποίο θα μουσκέψετε με διαλυτικό διάλυμα. Αφήστε να στεγνώσει εντελώς, τρίψτε με γυαλόχαρτο και καθαρίστε από τη σκόνη.

Εφαρμόστε δύο χέρια αντιδιαβρωτικού «MINIO 100» ή «ANTIRUGGINE 100» ή «ANTIRUGGINE GLICEROF TALICA», αφήστε να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες, τρίψτε με γυαλόχαρτο, καθαρίστε από τη σκόνη κι έπειτα εφαρμόστε ένα-δύο χέρια «SOTTOSMALTO».

**Λαμαρίνα γαλβανισμένη:** καθαρίστε από τα άλατα ψευδαργύρου κι έπειτα καθαρίστε προσεκτικά ενδεχόμενους λεκέδες λαδιού ή γράσου, με διαλυτικό διάλυμα ή με τα κατάλληλα διαλύματα επιφανειακής επεξεργασίας. Εφαρμόστε ένα χέρι «PRIMER SPECIALE A SOLVENTE» κι αφήστε να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες.

**PVC:** καθαρίστε προσεκτικά λεκέδες λαδιού ή γράσου, εφαρμόστε ένα χέρι «PRIMER SPECIALE A SOLVENTE» κι αφήστε να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες.

**Καινούριο ξύλο:** στοκάρετε ενδεχόμενες τρύπες, αφήστε να στεγνώσει, τρίψτε με γυαλόχαρτο και καθαρίστε από τη σκόνη. Εφαρμόστε ένα-δύο χέρια «LITOPAC» στο εσωτερικό ή «SOTTOSMALTO» στο εξωτερικό της επιφάνειας κι αφήστε να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες.

**Ξύλο, ήδη βερνικωμένο:** εάν βρίσκεται σε άθλια κατάσταση, αφαιρέστε τις φθαρμένες μπογιές και τρίψτε με γυαλόχαρτο. Εάν όμως βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, τότε καθαρίστε και τρίψτε με γυαλόχαρτο. Εφαρμόστε ένα-δύο χέρια «LITOPAC» στο εσωτερικό ή «SOTTOSMALTO» στο εξωτερικό της επιφάνειας κι αφήστε να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες.

**ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ**

Εφαρμόστε δύο χέρια «ANTICORROSIVO FERROMICACEO» σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 24 ωρών από το πρώτο χέρι..

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση υψηλής υγρασίας, χαμηλής θερμοκρασίας και σε επιφάνειες, οι οποίες είναι εκτεθειμένες στον ήλιο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος. Μετά τη χρήση του, κλείστε καλά, αναποδογυρίστε και διατηρείστε σε δροσερό μέρος και μακριά από πηγές θερμότητας.

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

Εφαρμόστε σε επιφάνειες κατάλληλα προετοιμασμένες δύο στρώσεις «FERROMICACEO», πάχους 35 μικρό η κάθε μία. Το προϊόν κατασκευάζεται από τροποποιημένη αλκυδική ρητίνη και από σιδηρομαγνησιούχο οξείδιο.

**ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 20°C & 70% ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ**

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ ΧΕΡΙ mq/1		ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ		ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	
10		ΝΕΦΤΙ		ΝΕΦΤΙ		5 – 10% ΝΕΦΤΙ	
ΟΨΗ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ		ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ kg		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ	
ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ, ΛΕΠΤΟΙ/ΧΟΝΤΡΟΙ ΚΟΚΚΟΙ		1 ΩΡΑ		1,46		5 – 10% ΝΕΦΤΙ	
ΧΡΩΜΑΤΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗΝ ΑΦΗ		ΠΑΓΙΟΣ ΟΓΚΟΣ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑ	
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ		6 – 8 ΩΡΕΣ		51		=	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ		ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ		ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΕΡΟΣ	
ΝΑΙ / ΝΑΙ		24 ΩΡΕΣ		180" FORD 4		15 - 20% ΝΕΦΤΙ	
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ		ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ		Διάμετρος ακροφυσίου: 1,5 – 1,7mm	
36 ΜΗΝΕΣ		24 ΩΡΕΣ		35°C		Πίεση: 2 – 2,5 ατμόσφαιρες	

Σε περίπτωση που οι συνθήκες και οι οδηγίες χρήσεως επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον παραγωγό, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το αποτέλεσμα.

Παρασκευάστρια εταιρεία: J COLORS S.p.A, Via Settembrini, 39 – 20020 Lainate (MI) Italia. Tel: ++ 39.02.93.75.41 / Fax: ++ 39.02.93.74.114