

**UNICUS 07****B – 30****Προστατευτικό σμάλτο, για άμεση εφαρμογή σε επιψευδαργυρωμένη (γαλβανιζέ) λαμαρίνα**

χρώμα ενός συστατικού υψηλών επιδόσεων Οριακή τιμή ΕΕ για το παρόν προϊόν (κατ. Δ/ι): 600 (2007) / 500 g/l (2010) Το προϊόν περιέχει έως 500 g/l ΠΟΕ

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Προϊόν, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα σε επιψευδαργυρωμένη λαμαρίνα και P.V.C., προσδίδοντας στην επιφάνεια ημιθάμπη όψη. Κατασκευάζεται από ειδικές ακριλικές ρητίνες και εκτός του ότι έχει εξαιρετική πρόσφυση με την επιφάνεια, διατηρεί την αισθησιακή του όψη μέσα από το πέρασμα του χρόνου. Διατίθεται σε χρώμα άσπρο, μαύρο και κατόπιν παραγγελίας μπορούν να κατασκευαστούν στα χρώματα που διατίθενται στο χρωματολόγιο.

**ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ****ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ**

**Καινούρια επιψευδαργυρωμένη (γαλβανιζέ) λαμαρίνα:** αφαιρέστε προσεκτικά με κατάλληλα όξινα/αλκαλικά απορρυπαντικά ή με κατάλληλα διαλυτικά μέσα ενδεχόμενους λεκέδες λαδιού ή γράσου, καθώς επίσης αποθέματα που απέμειναν από το γαλβανισμό της επιφάνειας. Ξεβγάλτε με νερό/υδρατμό.

**Παλιά επιψευδαργυρωμένη (γαλβανιζέ) λαμαρίνα:** αφαιρέστε προσεκτικά από την επιφάνεια λευκά άλατα και/ή ενδεχόμενες οντότητες σκουριάς με βούρτσισμα ή με γυαλόχαρτο και ξεβγάλτε προσεκτικά με νερό/υδρατμό, που περιέχει κατάλληλα διαλυτικά μέσα επιφανειακής επενεργείας.

**Πλαστικά:** αφαιρέστε προσεκτικά ενδεχόμενους λεκέδες λαδιού ή γράσου με κατάλληλα διαλυτικά μέσα επιφανειακής επενεργείας και ξεβγάλτε με νερό.

**ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ**

Εφαρμόστε ένα ή δύο χέρια «UNICUS 07» απευθείας σε καθαρή επιφάνεια σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 24 ωρών από το πρώτο χέρι.

Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί και σε σιδερένιες επιφάνειες με την προϋπόθεση ότι:

- καθαρίστηκαν από ενδεχόμενους λεκέδες λαδιού, γράσου και από κάθε σαθρή ουσία
- επεξεργάστηκαν με αντιδιαβρωτικό αστάρι «ANTIRUGGINE 100» ή «ANTIRUGGINE GLICEROFTALICA»

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση υψηλής υγρασίας, χαμηλής θερμοκρασίας και/ή σε επιφάνειες οι οποίες είναι εκτεθειμένες στον ήλιο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος. Μετά τη χρήση του, κλείστε καλά, αναποδογυρίστε και διατηρήστε σε δροσερό μέρος και μακριά από πηγές θερμότητας.

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

Εφαρμόστε μια στρώση ως υπόστρωμα/φινιρίσμα «UNICUS 07» πάχους 35 μικρό σε μεταλλικές επιφάνειες, επιψευδαργυρωμένη (γαλβανιζέ) λαμαρίνα ή P.V.C., κατάλληλα προετοιμασμένες.

**ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 20°C & 70°C ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ**

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ ΧΕΡΙ mq/l <b>13 -14</b>		ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ <b>ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ/ΝΙΤΡΟ</b>		ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ <b>ΝΙΤΡΟ (ΘΙΝΕΡ)</b>		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ <b>=</b>	
ΟΨΗ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ <b>ΗΜΙΘΑΜΠΗ</b>		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ <b>30-60 ΛΕΠΤΑ</b>		ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ kg <b>1.30</b>		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ <b>5 - 10%</b>	
ΧΡΩΜΑΤΑ <b>ΑΣΠΡΟ, ΜΑΥΡΟ, ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ</b>		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗΝ ΑΦΗ <b>2 - 3 ΩΡΕΣ</b>		ΠΑΓΙΟΣ ΟΓΚΟΣ <b>49±1</b>		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑ <b>=</b>	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ <b>ΝΑΙ / ΝΑΙ</b>		ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ <b>24 ΩΡΕΣ</b>		ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ <b>Κ.Υ. 120</b>		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΕΡΟΣ <b>Q.B</b>	
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ <b>36 ΜΗΝΕΣ</b>		ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ <b>24 - 36 ΩΡΕΣ</b>		ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ <b>35°C</b>		<b>Διάμετρος ακροφυσίου: 1,5 - 1,7 mm Πίεση: 2 - 2,5 ατμόσφαιρες</b>	

Σε περίπτωση που οι συνθήκες και οι οδηγίες χρήσεως επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον παραγωγό, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το αποτέλεσμα.

Παρασκευάστρια εταιρεία: **J COLORS S.p.A, Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) Italia. Tel: ++ 39.02.93.75.41 / Fax: ++ 39.02.93.74.114**