



**GUAINA ELASTICA**  
**(ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ)**  
**Στεγανοποιητική βαφή νερού με βάση ακρυλική ρητίνη**

Βαφή για εξωτερικούς τοίχους με ορυκτό υπόβαθρο.  
Οριακή τιμή UE για αυτό το προϊόν (κατ. BA/c): 75 g/l (2007)/ 40 g/l (2010).  
Το GUAINA ELASTICA περιέχει το πολύ 10 g/l COV

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Αδιάβροχη επένδυση. Έχει μελετηθεί σαν προστατευτικό και αδιάβροχο ελαστομερές στρώμα, που εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε υπόβαθρο. Εξαιρετική αντοχή τις καιρικές συνθήκες, στον εφελκυσμό και στην ενανθράκωση. Επιτρέπει τη διέλευση.

**ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

**ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ**

**Λείος σοβάς:** αφήστε να στεγνώσει και καθαρίστε τυχόν λεκέδες βρωμιάς.

**Βαφές και βερνίκια σε διάλυμα:** αν έχουν καλή πρόσφυση, καθαρίστε με ξηρό ή υγρό τρόπο, διαφορετικά, αφαιρέστε εντελώς και πλύνετε με νερό.

**Ασβεστοχρώματα ή πυριτικά άλατα:** αφαιρέστε εντελώς το ασβεστόχρωμα. Καθαρίστε και πλύνετε καλά. Βουρτσίστε και καθαρίστε τις επιφάνειες που έχουν επεξεργαστεί με προϊόντα με βάση πυριτικά άλατα (αφαιρέστε μόνο σε περίπτωση χαμηλής πρόσφυσης).

Σε περίπτωση που το υπόβαθρο έχει υψηλή απορροφητικότητα, εφαρμόστε ένα χέρι μονωτικού προσέχοντας να επιλέξετε το κατάλληλο ανάλογα με τον τύπο του υποβάθρου, DOMUS PRIMER ACRILICO D2, DOMUS ACRYL, PONTE DI ANCORAGGIO, DOMUS ISOLANTE FISSATIVO A SOLVENTE, FISSATIVO CONSOLIDANTE PIGMENTATO AL SOLVENTE.

**ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ**

Μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο και ρολό.

Εφαρμόστε ένα χέρι GUAINA ELASTICA, κατά προτίμηση με πινέλο, αραιωμένο 50% με νερό για να βελτιώσετε την πρόσφυση. Αφήστε να στεγνώσει για περίπου 6 ώρες, εφαρμόστε δύο τελικά χέρια GUAINA ELASTICA αραιωμένο 15-20% με νερό, με διαφορά περίπου 6 ωρών μεταξύ τους. Για ειδικές περιπτώσεις (εφαρμογή με σπάτουλα) το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί χωρίς αραιώση.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση που η ατμοσφαιρική θερμοκρασία καθώς και οι θερμοκρασίες του υποστρώματος και του προϊόντος είναι χαμηλότερες από +5°C. Μην εφαρμόζετε σε θερμές ή εκτεθειμένες στον ήλιο επιφάνειες. (προστατέψτε τουλάχιστον για δύο ή τρεις ημέρες). Συνιστάται η φύλαξη του δοχείου σε θερμοκρασία άνω των +5°C.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

Εφαρμογή τριών στρώσεων GUAINA ELASTICA σε κατάλληλα προετοιμασμένα υπόβαθρα για στεγανοποίηση και προστασία. Προϊόν με βάση ειδικά ελαστομερή που διατηρούν τα χαρακτηριστικά ελαστικότητας στο χρόνο ακόμα και σε βεβαρημένες περιβαλλοντικές συνθήκες.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕ 20 °C ΚΑΙ 70% ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ.

Θεωρητική κάλυψη Ανά χέρι m <sup>2</sup> /lit. 0.5 - 5		Διαλυτικό NEPO		Καθαρισμός εργαλείων NEPO		Εφαρμογή με ρολό ΒΛΕΠΕ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	
Όψη και φινιρίσμα ΣΑΤΙΝΕ		Στεγνό στη σκόνη 2 - 4 ΩΡΕΣ		Ειδικό βάρος kg/l 1,3		Εφαρμογή με πινέλο ΒΛΕΠΕ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	
Χρώματα ΛΕΥΚΟ		Στεγνό στην αφή 6 - 8 ΩΡΕΣ		Πάγιος όγκος 58		Εφαρμογή με σπάτουλα ΔΥΝΑΤΟ	
Εξωτερικά / εσωτερικά ΝΑΙ / ΝΑΙ		Πλήρες στέγνωμα 12 ΩΡΕΣ		Ψώδες 35000 cps.		Εφαρμογή με πιστόλι αέρος =	
Χρόνος αποθήκευσης 24 ΜΗΝΕΣ		Επαναβαφή 6 ΩΡΕΣ		Σημείο ανάφλεξης =			

Σε περίπτωση που οι συνθήκες και οι οδηγίες χρήσεως επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον παραγωγό, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το αποτέλεσμα.

**J COLORS S.p.A.**

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate ( MI ) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - Fax ++ 39 02 9374114