



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παχύρευστο ακρυλικό φινίρισμα νερού, έχει εξαιρετική κάλυψη κι ανθεκτικότητα στις δυσμενείς θερμοκρασίες. Κατασκευάζεται με βάση την ελαστομερή ακρυλική ρητίνη κατά τη διάρκεια της εσωτερικής πλαστικοποίησης. Στο φυσικό φως έχει δукτοειδή όψη και για αυτό δεν μπορούν να προσκολληθούν ρυπαρές ουσίες στην επιφάνεια. Το προϊόν είναι κατάλληλο για την επικάλυψη τοίχων που φέρουν ρωγμές και βρίσκονται σε συνεχή έκθεση στις ισχυρές θερμικές αλλαγές.

## ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- ελαστική επιμήκυνση στο σπασμένο σημείο: στους  $-10^{\circ}\text{C} = 368,8\%$  - στους  $+ 23^{\circ}\text{C} = 268,3\%$  (σε πάχος περίπου 0.5 mm)
- **Krak-Bridging Test:** (αποδόση στην επιμήκυνση της ρωγμής σε πάχος 0.5 mm)
- πυκνότητα ατμοσφαιρικού αέρα ισοδύναμη με **Sd:** (διαπερατότητα στον ατμό) = 0.073m για 100 μικρό (DIN 52615 μάζιμουμ 2 m)
- απορρόφηση νερού **W24** = 0.12 Kg/mq.h 0.5 (DIN 52617 μάζιμουμ 0.5)

## ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

**Αστικός σοβάς:** αφήστε να στεγνώσει καλά και καθαρίστε από ενδεχόμενες ρυπαρές κηλίδες.

**Στρώματα που επεξεργαστήκαν, σύμφωνα με παλιές μεθόδους, με βάση την συνθετική ρητίνη:** εάν το στρώμα είναι καλά προσφύμενο στην επιφάνεια, καθαρίστε με στεγνό ή υγρό καθάρισμα, σε αντίθετη περίπτωση αφαιρέστε το παλιό στρώμα και πλύνετε με νερό.

**Στρώματα από ασβέστη ή από εστέρα πυριτικού οξέος:** αφαιρέστε εντελώς το στρώμα και πλύνετε με νερό. Τα προδιατεθειμένα στρώματα θα πρέπει να επεξεργαστούν με ένα χέρι «DOMUS PRIMER ACRILICO D2», το οποίο θα πρέπει να αραιώσετε με νερό σε αναλογία 1:1 και θα πρέπει να το εφαρμόσετε με πινέλο. Έπειτα εφαρμόστε δύο χέρια «DOMUS PITTURA ELASTOMERICA ANTICREPE E4» είτε με χνουδωτό κύλινδρο ή με πινέλο, είτε με πιστόλα αέρος.

## ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Εφαρμόστε δύο χέρια «DOMUS FINITURA ELASTOMERICA ANTICREPE E4» σε χρονικό διάστημα 24 ωρών από το πρώτο χέρι. Η εφαρμογή του προϊόντος, με πινέλο συνιστάται μόνο για περιορισμένες επιφάνειες και θα πρέπει να διεξάγεται χωρίς την αραιώση του προϊόντος. Προστατέψτε την εργασία από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες για τουλάχιστον 48 ώρες. Για αναλυτικές ενδείξεις όσον αφορά τη χρήση του προϊόντος, συμβουλευτείτε τις σχετικές καρτέλες, σύστημα κατά των ρωγμών, της J Colors.

## ΧΡΩΜΑ:

Χρωματολόγιο **Calce – Silossani** και επιλογή από το χρωματολόγιο του **NCS**

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση που η ατμοσφαιρική θερμοκρασία καθώς και οι θερμοκρασίες της επιφάνειας και του προϊόντος είναι χαμηλότερες από 5°C. Μην εφαρμόζετε σε ζεστές επιφάνειες και σε επιφάνειες οι οποίες είναι εκτεθειμένες στον ήλιο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος. Προστατέψτε από τη βροχή για τουλάχιστον 2 μέρες. Μετά τη χρήση, του κλείστε καλά και διατηρήστε σε μέρος όπου η θερμοκρασία ανέρχεται στους 5°C/35°C.

**ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 20°C & 70% ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ**

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ ΧΕΡΙ m <sup>2</sup> /l		ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ		ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	
4 - 5		ΝΕΡΟ		ΝΕΡΟ		ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ	
ΟΨΗ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ		ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ kg		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ	
ΣΑΤΙΝΕ		=		1,3kg/l		ΝΕΡΟ ΜΑΞ. 10%	
ΧΡΩΜΑΤΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗΝ ΑΦΗ		ΠΑΓΙΟΣ ΟΓΚΟΣ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑ	
ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡ. CALCE SILOSSANI / NCS		6 - 8 ΩΡΕΣ		49		=	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ		ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ		ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΕΡΟΣ	
ΝΑΙ / ΟΧΙ		2 ΜΕΡΕΣ		140.000		AIRLESS	
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ		ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ		ΝΕΡΟ 10 - 15%	
24 ΜΗΝΕΣ		24 ΩΡΕΣ		=			

Σε περίπτωση που οι συνθήκες και οι οδηγίες χρήσεως επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον παραγωγό, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το αποτέλεσμα.

Παρασκευάστρια εταιρεία: J COLORS S.p.A, Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) Italia. Tel: ++ 39.02.93.75.41 / Fax: ++ 39.02.93.74.114

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Κύπρου: TIANKO LTD, Οδός Λάρνακος, 1/Z Λευκωσία - Κύπρος. Τηλ.: ++ 357.22.43.11.24 / Φαξ: ++ 357.22.43.54.78