



**POLIS**

**F – 21**

**Υδρόχρωμα βελουδένιου φινιρίσματος για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, επιδεικτικότητα στο πλύσιμο**

## **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Μπογιά νερού, κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, είναι επιδεκτική στο πλύσιμο και έχει την ιδιότητα να αφήνει την επιφάνεια να αναπνέει. Είναι εύκολη στην εφαρμογή της, έχει εξαιρετική κάλυψη και ματ όψη. Εξαιρετική διαπερατότητα στον ατμό.

## **ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

### **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ**

**Αστικός σοβάς:** αφήστε να στεγνώσει καλά και καθαρίστε από ενδεχόμενες ρυπαρές κηλίδες.

**Φθαρμένες μπογιές και βερνίκια:** εάν το υλικό είναι καλά προσφυόμενο καθαρίστε με στεγνό ή υγρό καθάρισμα, διαφορετικά, αφαιρέστε εντελώς και πλύνετε με νερό.

**Μπογιές από ασβέστη ή εστέρα πυριτικού οξέος:** αφαιρέστε εντελώς και καθαρίστε από τη σκόνη.

**Τοίχοι με μούχλα:** μετά το καθάρισμα, απολυμάνετε με ειδικά προϊόντα, αφήστε να στεγνώσει εντελώς, στοκάρετε, τρίψτε με γυαλόχαρτο και καθαρίστε από τη σκόνη.

**Εφαρμόστε ένα χέρι μονωτικό**

- DOMUS ACRYL
- DOMUS ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA
- DOMUS ISOLANTE FISSATIVO A SOLVENTE
- DOMUS FISSAMURO
- PONTE DI ANCORAGGIO
- DOMUS ISOLANTE

φροντίζοντας να διαλέξετε το κατάλληλο ανάλογα με το τύπο της επιφάνειας. Για προκατασκευασμένα μείγματα εφαρμόστε αποκλειστικά ένα χέρι «PONTE DI ANCORAGGIO», είναι άοσμο και περιέχει διαλύτες.

## **ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ**

Αφήστε να στεγνώσει εντελώς και εφαρμόστε δύο χέρια «POLIS» σε χρονικό διάστημα περίπου 4-5 ωρών από το πρώτο χέρι.

## **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση που η ατμοσφαιρική θερμοκρασία καθώς και οι θερμοκρασίες της επιφάνειας και του προϊόντος είναι χαμηλότερες από 5°C. Μετά τη χρήση του, κλείστε καλά και διατηρείστε σε μέρος όπου η θερμοκρασία ανέρχεται στους 5°C και άνω.

## **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

Εφαρμόστε υδρόχρωμα εσωτερικού χώρου «POLIS». Είναι επιδεκτικό στο πλύσιμο και έχει την ιδιότητα να αφήνει την επιφάνεια να αναπνέει. Κατασκευάζεται από ρητίνη ακρυλικού στυρόλιου, από διοξείδιο τιτανίου και από ανθρακικό ασβέστιο. Μπορεί να εφαρμοστεί είτε με πινέλο ή κύλινδρο είτε με πιστόλα αέρος.



**POLIS**

**F – 21**

**Υδρόχρωμα βελουδένιου φινιρίσματος για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, επιδεικτικότητας στο πλύσιμο**

**ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 20°C & 70% ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ**

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ ΧΕΡΪ mq/l <b>12</b>		ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ <b>ΝΕΡΟ</b>		ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ <b>ΝΕΡΟ</b>		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ <b>30 – 40% ΝΕΡΟ</b>	
ΟΨΗ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ <b>ΜΑΤ</b>		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ <b>=</b>		ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ kg <b>1,6</b>		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ <b>30 – 40% ΝΕΡΟ</b>	
ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΣΠΡΟ & ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗΝ ΑΦΗ <b>3 – 4 ΩΡΕΣ</b>		ΠΑΓΙΟΣ ΟΓΚΟΣ <b>44 +/-1</b>		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑ <b>=</b>	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ <b>ΝΑΙ/ ΝΑΙ</b>		ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ <b>12 ΩΡΕΣ</b>		ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ <b>35000 cps.</b>		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΕΡΟΣ <b>40% ΝΕΡΟ</b> Διάμετρος ακροφυσίων: 1,5 – 1,7mm Πίεση: 2,5 - 3 ατμόσφαιρες Διάμετρος ακροφυσίων AIRLESS: 0,66 mm Πίεση: 100 – 200 ατμόσφαιρες	
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ <b>24 ΜΗΝΕΣ</b>		ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ <b>4 – 5 ΩΡΕΣ</b>		ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ <b>=</b>			

Σε περίπτωση που οι συνθήκες και οι οδηγίες χρήσεως επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον παραγωγό, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το αποτέλεσμα.

Παρασκευάστρια εταιρεία: **J COLORS S.p.A, Via Settembrini, 39 – 20020 Lainate (MI) Italia. Tel: ++ 39.02.93.75.41 / Fax: ++ 39.02.93.74.114**

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Κύπρου: **TIANKO LTD, Οδός Λάρνακος, 1/Ζ Λευκωσία – Κύπρος. Τηλ.: ++ 357.22.43.11.24 / Φαξ: ++ 357.22.43.54.78**