



**TOPCOAT 07**

**F - 25**

**Ακρυλική μπογιά για εσωτερικούς χώρους, επιδεικτικότητα στο πλύσιμο**

## **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Ακρυλική μπογιά, κατάλληλη για εσωτερικούς χώρους. Είναι επιδεικτική στο πλύσιμο, έχει εξαιρετική κάλυψη και απόδοση. Είναι εύκολη στην εφαρμογή της, προσδίδει στην επιφάνεια βελουτέ ματ όψη. Είναι ανθεκτικότερη στο υγρό τρίψιμο, που γίνεται με την μέθοδο UNICHIM και ξεπερνά τους 10000 κύκλους.

## **ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

### **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ**

**Αστικός σοβάς:** αφήστε να στεγνώσει καλά και καθαρίστε από ενδεχόμενες ρυπαρές κηλίδες.

**Φθαρμένες μπογιές και βερνίκια:** εάν το υλικό είναι καλά προσφύμενο καθαρίστε με στεγνό ή υγρό καθαρίσμα, διαφορετικά, αφαιρέστε εντελώς και πλύνετε με νερό.

**Μπογιές από ασβέστη ή εστέρα πυριτικού οξέος:** αφαιρέστε εντελώς, καθαρίστε από τη σκόνη, στοκάρτε κι αφήστε να στεγνώσει εντελώς.

**Εφαρμόστε ένα χέρι μονωτικό**

- DOMUS ACRYL
- DOMUS ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA
- DOMUS ISOLANTE FISSATIVO A SOLVENTE
- PONTE DI ANCORAGGIO
- DOMUS ISOLANTE

φροντίζοντας να διαλέξετε το κατάλληλο ανάλογα με το τύπο της επιφάνειας. Για προκατασκευασμένα μείγματα εφαρμόστε αποκλειστικά ένα χέρι «PONTE DI ANCORAGGIO», είναι άοσμο και περιέχει διαλύτες.

## **ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ**

Αφήστε να στεγνώσει εντελώς κι εφαρμόστε δύο χέρια «TOPCOAT 07» σε χρονικό διάστημα περίπου 4-5 ωρών από το πρώτο χέρι.

## **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση που η ατμοσφαιρική θερμοκρασία καθώς και οι θερμοκρασίες της επιφάνειας και του προϊόντος είναι χαμηλότερες από 5°C. Μην εφαρμόζεται σε ζεστές επιφάνειες καθώς και σε επιφάνειες οι οποίες είναι εκτεθειμένες στον ήλιο. Προστατέψτε από τη βροχή για τουλάχιστον δύο ή τρεις μέρες. Μετά τη χρήση του, κλείστε καλά και διατηρείστε σε μέρος όπου η θερμοκρασία ανέρχεται στους 5°C και άνω.

## **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

Εφαρμόστε το υδρόχρωμα «TOPCOAT 07», είναι κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους. Είναι επιδεικτικό στο πλύσιμο, κατασκευάζεται από ακρυλική ρητίνη ομαλής διάσπασης κι από επιλεγμένες χρωστικές ουσίες, οι οποίες είναι ανθεκτικές στο φως. Μπορεί να εφαρμοστεί είτε με πινέλο ή κύλινδρο είτε με πιστόλα αέρος.



**TOPCOAT 07** **F - 25**  
**Ακρυλική μπογιά για εσωτερικούς χώρους, επιδεικτικότητα στο πλύσιμο**

**ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 20°C & 70°C ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ**

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ ΧΕΡΙ m <sup>2</sup> /l		ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ		ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	
<b>12</b>		<b>ΝΕΡΟ</b>		<b>ΝΕΡΟ</b>		<b>30% ΝΕΡΟ</b>	
ΟΨΗ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ		ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ kg		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ	
<b>ΜΑΤ</b>		<b>=</b>		<b>1,5</b>		<b>30% ΝΕΡΟ</b>	
ΧΡΩΜΑΤΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗΝ ΑΦΗ		ΠΑΓΙΟΣ ΟΓΚΟΣ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑ	
<b>ΑΣΠΡΟ &amp; ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ</b>		<b>30 - 60 ΛΕΠΤΑ</b>		<b>45</b>		<b>=</b>	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ		ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ		ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΕΡΟΣ	
<b>ΟΧΙ / ΝΑΙ</b>		<b>24 ΩΡΕΣ</b>		<b>Κ.Υ. 112</b>		<b>30% ΝΕΡΟ</b>	
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ		ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ		<b>Διάμετρος ακροφυσίου: 1 - 1,5mm Πίεση: 2,5 - 3 ατμόσφαιρες Διάμετρος ακροφυσίου AIRLESS: 0,66 mm Πίεση: 100 - 200 ατμόσφαιρες</b>	
<b>24 ΜΗΝΕΣ</b>		<b>6 - 7 ΩΡΕΣ</b>		<b>=</b>			

Σε περίπτωση που οι συνθήκες και οι οδηγίες χρήσεως επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον παραγωγό, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το αποτέλεσμα.

Παρασκευάστρια εταιρεία: **J COLORS S.p.A, Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) Italia. Tel: ++ 39.02.93.75.41 / Fax: ++ 39.02.93.74.114**

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Κύπρου: **TIANKO LTD, Οδός Λάρνακος, 1/Ζ Λευκωσία - Κύπρος. Τηλ.: ++ 357.22.43.11.24 / Φαξ: ++ 357.22.43.54.78**