



ANTICORROSIVO FERROMICACEO

Αντιδιαβρωτικό σμάλτο με μεταλιζέ φινίρισμα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντιδιαβρωτικό σμάλτο, το οποίο κατασκευάζεται από αλκυδικές και ουρεθανικές ρητίνες και από σιδηρομαγνησιούχο οξείδιο. Εγγυάται την μέγιστη μηχανική και χημική ανθεκτικότητα στο κάθε έργο, προσδίδοντας μια μεταλλιζέ ματ εμφάνιση στην επιφάνεια που εφαρμόζεται, παρόμοια με αυτή του σφυρήλατου σιδήρου. Έχει έντονη αποθητικότητα στο νερό.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Σίδηρο: αφαιρέστε προσεκτικά ενδεχόμενες οντότητες σκουριάς και φθαρμένου-ξεφλουδισμένου σμάλτου/μπογιάς. Καθαρίστε ενδεχόμενους λεκέδες λαδιού ή γράσου με βαμβακερό ύφασμα, το οποίο θα μουσκεύετε με διαλυτικό διάλυμα. Αφήστε να στεγνώσει εντελώς, τρίψτε με γυαλόχαρτο και καθαρίστε από τη σκόνη.

Εφαρμόστε δύο χέρια αντιδιαβρωτικού ασταριού «ANTIRUGGINE GLICEROFTALICA», αφήστε να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες.

Λαμαρίνα γαλβανιζέ: καθαρίστε από τα άλατα ψευδαργύρου κι έπειτα καθαρίστε προσεκτικά ενδεχόμενους λεκέδες λαδιού ή γράσου, με διαλυτικό διάλυμα ή με τα κατάλληλα διαλύματα επιφανειακής επενεργείας. Εφαρμόστε ένα χέρι «PRIMER SPECIALE A SOLVENTE» κι αφήστε να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες.

PVC: καθαρίστε προσεκτικά λεκέδες λαδιού ή γράσου, εφαρμόστε ένα χέρι «PRIMER SPECIALE A SOLVENTE» κι αφήστε να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Εφαρμόστε δύο χέρια «ANTICORROSIVO FERROMICACEO» σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 24 ωρών από το πρώτο χέρι..

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση υψηλής υγρασίας, χαμηλής θερμοκρασίας και σε επιφάνειες, οι οποίες είναι εκτεθειμένες στον ήλιο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος. Μετά τη χρήση του, κλείστε καλά, αναποδογυρίστε και διατηρείστε σε δροσερό μέρος και μακριά από πηγές θερμότητας.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Εφαρμόστε σε επιφάνειες κατάλληλα προετοιμασμένες δύο στρώσεις «ANTICORROSIVO FERROMICACEO» πάχους 35 μικρό η κάθε μία. Το προϊόν κατασκευάζεται από τροποποιημένη αλκυδική ρητίνη και από σιδηρομαγνησιούχο οξείδιο.



ANTICORROSIVO FERROMICACEO

Αντιδιαβρωτικό σμάλτο με μεταλιζέ φινίρισμα

ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 20°C & 70°C ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ ΧΕΡΙ mq/l		ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ		ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	
15		ΝΕΦΤΙ		ΝΕΦΤΙ		5 - 10% ΝΕΦΤΙ	
ΟΨΗ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ, ΛΕΠΤΟΙ/ΧΟΝΤΡΟΙ ΚΟΚΚΟΙ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ		ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ kg		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ	
<u>ΧΡΩΜΑΤΑ</u> ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ		1 ΩΡΑ		1,46		5 - 10% ΝΕΦΤΙ	
		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗΝ ΑΦΗ		ΠΑΓΙΟΣ ΟΓΚΟΣ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑ	
6 - 8 ΩΡΕΣ		51		51		=	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ		ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ		ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΕΡΟΣ	
ΝΑΙ / ΝΑΙ		24 ΩΡΕΣ		180" FORD 4		15 - 20% ΝΕΦΤΙ	
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ		ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ		Διάμετρος ακροφυσίου: 1,5 - 1,7mm	
36 ΜΗΝΕΣ		24 ΩΡΕΣ		35°C		Πίεση: 2 - 2,5 ατμόσφαιρες	

Σε περίπτωση που οι συνθήκες και οι οδηγίες χρήσεως επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον παραγωγό, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το αποτέλεσμα.

Παρασκευάστρια εταιρεία: **J COLORS S.p.A, Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) Italia. Tel: + 39 029 375 41**

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Κύπρου: **TIANKO LTD, Οδός Λάρνακος, 1Ζ-1Η Παλλουριώτισσα - Λευκωσία Τηλ.: + 357 22 431 124**