



ANTIRUGGINE GLICEROFTALICA

Αντιδιαβρωτικό αστάρι για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντιδιαβρωτικό αστάρι, το οποίο κατασκευάζεται από συνθετική ρητίνη και μονοξειδίο σιδήρου. Έχει εξαιρετική κάλυψη και εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο. Είναι ιδανικό για μεταλλικές επιφάνειες καθώς και για κάθε σιδηροκατασκευή. Διατίθεται σε χρώμα γκριζο.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Σίδηρο: αφαιρέστε προσεκτικά ενδεχόμενες οντότητες σκουριάς και φθαρμένου-ξεφλουδισμένου σμάλτου/μπογιάς, καθαρίστε επίσης από τη σκόνη και από πιθανούς λεκέδες λαδιού ή γράσου με βαμβακερό ύφασμα, το οποίο θα μουσκέψετε με διαλυτικό διάλυμα. Αφήστε να στεγνώσει εντελώς, τρίψτε με γυαλόχαρτο και καθαρίστε από τη σκόνη.

Εφαρμόστε ένα ή δύο χέρια «ANTIRUGGINE GLICEROFTALICA» σε χρονικό διάστημα 24 ωρών. Αφήστε να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες, τρίψτε με γυαλόχαρτο και καθαρίστε από τη σκόνη.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Εφαρμόστε ένα ή δύο χέρια «ANTIRUGGINE GLICEROFTALICA» σε χρονικό διάστημα 24 ωρών από το πρώτο χέρι.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση υψηλής υγρασίας, χαμηλής θερμοκρασίας και σε επιφάνειες, οι οποίες είναι εκτεθειμένες στον ήλιο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος. Μετά τη χρήση του, κλείστε καλά, αναποδογυρίστε και διατηρήστε σε δροσερό μέρος και μακριά από πηγές θερμότητας.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Εφαρμόστε το υπόστρωμα αντιδιαβρωτικής προστασίας «ANTIRUGGINE GLICEROFTALICA», σε μία ή δύο στρώσεις πάχους 35 μικρό η κάθε μία, σε μεταλλικές επιφάνειες κατάλληλα προετοιμασμένες. Το προϊόν κατασκευάζεται από συνθετική ρητίνη.

ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 20°C & 70°C ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΙΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ANA ΧΕΡΙ mq/l		ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ		ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	
14		ΝΕΦΤΙ		ΝΕΦΤΙ		10 – 15% ΝΕΦΤΙ	
ΟΨΗ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ		ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ANA kg		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ	
ΜΑΤ		2 ΩΡΕΣ		1,4 – 1,6		10 – 15% ΝΕΦΤΙ	
ΧΡΩΜΑΤΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗΝ ΑΦΗ		ΠΑΓΙΟΣ ΟΓΚΟΣ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑ	
ΚΟΚΚΙΝΟ, ΓΚΡΙΖΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ		6 – 10 ΩΡΕΣ		50		=	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ		ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ		ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΕΡΟΣ	
ΝΑΙ / ΝΑΙ		24 ΩΡΕΣ		150 FORD 4		10 – 15% ΝΕΦΤΙ	
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ		ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ		Διάμετρος ακροφυσίων: 1,7 – 2 mm	
24 ΜΗΝΕΣ		24 ΩΡΕΣ		35°C		Πίεση: 2 - 2,5 ατμόσφαιρες	

Σε περίπτωση που οι συνθήκες και οι οδηγίες χρήσεως επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον παραγωγό, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το αποτέλεσμα.

Παρασκευάστρια εταιρεία: J COLORS S.p.A, Via Settembrini, 39 – 20020 Lainate (MI) Italia. Tel: + 39 029 375 41

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Κύπρου: TIANKO LTD, Οδός Λάρνακος, 1Ζ-1Η Πάλλουριώτισσα - Λευκωσία Τηλ.: + 357 22 431 124