



## AQUARIUS Σμάλτο νερού

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ακρυλικό σμάλτο για ξύλο και σίδηρο. Παρέχει εξαιρετική κάλυψη, εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο και είναι ανθεκτικότερο στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Είναι πιστοποιημένο με HCCP. Δεν κιτρινίζει και είναι άοσμο. Διατίθεται σε δύο είδη: γυαλιστερό και σατινέ.

### ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

**Σίδηρο:** αφαιρέστε προσεκτικά ενδεχόμενες οντότητες σκουριάς και φθαρμένου-ξεφλουδισμένου σμάλτου/μπογιάς, τρίψτε με γυαλόχαρτο και καθαρίστε από τη σκόνη.

Εφαρμόστε ένα χέρι «PRIMER UNIVERSALE AD ACQUA» κι αφήστε να στεγνώσει εντελώς για τουλάχιστον 8 ώρες.

**Καινούριο ξύλο:** στοκάρτε ενδεχόμενες τρύπες, αφήστε να στεγνώσει, τρίψτε με γυαλόχαρτο και καθαρίστε από τη σκόνη.

**Ξύλο, ήδη βερνικωμένο:** εάν βρίσκεται σε άθλια κατάσταση, αφαιρέστε τις φθαρμένες μπογιές και τρίψτε με γυαλόχαρτο. Εάν όμως βρίσκεται σε άριστη κατάσταση τότε καθαρίστε και τρίψτε με γυαλόχαρτο.

**Ατσάλι Γαλβανιζέ:** καθαρίστε προσεκτικά λεκέδες λαδιού ή γράσου με βαμβακερό ύφασμα, το οποίο θα μουσκέψετε με διαλυτικό διάλυμα. Εάν απαιτείται, αφαιρέστε ενδεχόμενα άλατα ψευδαργύρου μέσω βουρτσίσματος ή αμμοβολής, εφαρμόστε ένα χέρι «PRIMER UNIVERSALE AD ACQUA» και αφήστε να στεγνώσει για τουλάχιστον 8 ώρες.

#### ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Εφαρμόστε δύο χέρια σμάλτου νερού «AQUARIUS» σε χρονικό διάστημα 8 ωρών από το πρώτο χέρι.



















#### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση υψηλής υγρασίας ή θερμοκρασίας χαμηλότερης από 10° C και σε επιφάνειες οι οποίες είναι εκτεθειμένες στον ήλιο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος. Μετά τη χρήση του, κλείστε καλά, αναποδογυρίστε και διατηρείστε σε μέρος όπου η θερμοκρασία ανέρχεται στους 5° C και άνω.

#### ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Εφαρμόστε το «AQUARIUS»,σε δύο στρώσεις πάχους 25 μικρό η κάθε μία, σε μεταλλικές επιφάνειες, κατάλληλα προετοιμασμένες. Το προϊόν κατασκευάζεται με βάση την ακρυλική ρητίνη, δεν κιτρινίζει και περιέχει ανθεκτικές χρωστικές ουσίες.

### ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 20°C & 70% ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ ΧΕΡΜΙ mq/l		ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ		ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	
<b>12</b>		<b>ΝΕΡΟ</b>		<b>ΝΕΡΟ &amp; ΣΑΠΟΥΝΙ</b>		<b>5% - 10% ΝΕΡΟ</b>	
ΟΥΨΗ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ		ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ kg		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ	
ΣΤΙΑΠΗΝΟ & ΣΑΤΙΝΕ		<b>2 - 3 ΩΡΕΣ</b>		<b>1,2 - 1,3</b>		<b>5% - 10% ΝΕΡΟ</b>	
ΧΡΩΜΑΤΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗΝ ΑΦΗ		ΠΑΓΙΟΣ ΟΓΚΟΣ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑ	
<b>ΑΣΠΡΟ &amp; ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΕΙΟ</b>		<b>5 ΩΡΕΣ</b>		<b>38%</b>		<b>=</b>	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ		ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ		ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΕΡΟΣ	
<b>ΝΑΙ / ΝΑΙ</b>		<b>24 ΩΡΕΣ</b>		<b>Κ.Υ. 95</b>		<b>5% - 10% ΝΕΡΟ</b>	
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ		ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ		<b>Διάμετρος ακροφυσίου: 2 mm</b> <b>Πίεση: 2,5 ατμόσφαιρες</b>	
<b>24 ΜΗΝΕΣ</b>		<b>8 ΩΡΕΣ</b>		<b>=</b>			

Σε περίπτωση που οι συνθήκες και οι οδηγίες χρήσεως επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον παραγωγό, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το αποτέλεσμα.

Παρασκευάστρια εταιρεία: **J COLORS S.p.A, Via Settembrini, 39 – 20020 Lainate (MI) Italia. Tel: + 39 029 375 41**

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Κύπρου: **TIANKO LTD, Οδός Λάρνακος, 1Ζ-1Η Παλλουριώτισσα - Λευκωσία Τηλ.: + 357 22 431 124**