



DOMUS IDROSMALTO MURALE LUCIDO/SATINATO

Μπογιά για εσωτερικούς χώρους, επιδεικτικότητα στο πλύσιμο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παρέχει εξαιρετική κάλυψη και είναι εύκολο στη χρήση. Μετά το πλήρες στέγνωμα δημιουργεί μια μεμβράνη με ευχάριστη γυαλιστερή ή σατινέ όψη, η οποία έχει εξαιρετική ανθεκτικότητα στο υγρό τρίψιμο που πραγματοποιείται με τη μέθοδο UNICHIM N.1005 και ξεπερνά τους 50.000 κύκλους στη στιλπνή και σατινέ έκδοση. Το ακρυλικό υδρο-φινίρισμα επιπλέον τηρεί τα όσα προβλέπει η νομοθεσία DIN 53778 / ISO 11998 / HACCP. Μπορεί να εφαρμοστεί σε υπαίθριο χώρο, αλλά μόνο σε επιφάνειες οι οποίες είναι καλά στεγνές (σχετική υγρασία < 12%), καθαρές και κατάλληλα «προετοιμασμένες».

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Καινούργιοι τοίχοι: στοκάρετε ενδεχόμενες τρύπες και ρωγμές και μετά τρίψτε με γυαλόχαρτο τα στοκαρίσματα και καθαρίστε από τη σκόνη.

Γύψος και γύψο-σανίδα: για να αποφύγετε ανώμαλες απορροφήσεις συνιστάται να εφαρμόσετε ένα ή δύο χέρια «PONTE DI ANCORAGGIO». Το προϊόν είναι άοσμο, περιέχει διαλύτες και είναι έτοιμο για χρήση.

Τοίχοι ήδη επεξεργασμένοι: τρίψτε με γυαλόχαρτο και καθαρίστε από τη σκόνη. Καθαρίστε καλά αφαιρώντας εντελώς κάθε ίχνος από ασβέστη – εστέρα πυριτικού οξέος – μούχλα – άνθρακα κι έπειτα στοκάρτε ενδεχόμενες οπές και ρωγμές.

Μετά που θα έχετε εκπληρώσει την προαναφερόμενη διαδικασία, μονώστε με «DOMUS ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA». Το προϊόν αυτό πρέπει να αραιώνεται με νερό σε αναλογία 1:14 ανά όγκο.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Αφαιρέστε ενδεχόμενα κονιάματα, τα οποία δεν είναι καλά προσφύμενα κι αναπαλαιώστε με κατάλληλα ασβεστοκονιάματα που περιέχουν τσιμέντο. Ελευθερώστε την επιφάνεια από βελόνες, βραχίονες κι από κάθε ξένο σώμα. Στοκάρτε ενδεχόμενες τρύπες ή ρωγμές, τρίψτε με γυαλόχαρτο και καθαρίστε προσεκτικά από τη σκόνη. Σε κονιοποιημένες και/ή απορροφητικές επιφάνειες εφαρμόστε ένα ή δύο χέρια «DOMUS ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA», σε προπαρασκευασμένα μείγματα εφαρμόστε ένα ή δύο χέρια «PONTE DI ANCORAGGIO» και πάνω σε άλλες επιφάνειες εφαρμόστε «DOMUS PRIMER ACRYLICO D2» ή «DOMUS ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA». Το τελευταίο θα πρέπει να αραιώνεται με νερό σε αναλογία 1:14 ανά όγκο.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Εφαρμόστε δύο χέρια «DOMUS IDROSMALTO MURALE» σε χρονικό διάστημα 8 ωρών από το πρώτο χέρι.

ΧΡΩΜΑΤΑ

Άσπρο – χρωματολόγιο – μπογιές καταλόγου «I Classici»

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση που η ατμοσφαιρική θερμοκρασία καθώς και οι θερμοκρασίες της επιφάνειας και του προϊόντος είναι χαμηλότερες από 5°C. Μετά τη χρήση του, κλείστε καλά και διατηρήστε σε μέρος όπου η θερμοκρασία ανέρχεται στους 5°C και άνω.

ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 20°C & 70% ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ ΧΕΡΙ mq/l		ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ		ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	
10		ΝΕΡΟ		ΝΕΡΟ & ΣΑΠΟΥΝΙ		5 - 10% ΝΕΡΟ	
ΟΨΗ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ		ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ kg		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ	
ΣΑΤΙΝΕ		30 ΛΕΠΤΑ		1,4		5 - 10% ΝΕΡΟ	
ΧΡΩΜΑΤΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗΝ ΑΦΗ		ΠΑΓΙΟΣ ΟΓΚΟΣ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑ	
ΛΣΠΡΟ & ΚΑΤΑΛΟΓ. «I CLASSICI»		2 ΩΡΕΣ		40		=	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ		ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ		ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΕΡΟΣ	
ΝΑΙ / ΝΑΙ		24 ΩΡΕΣ		3000 cps.		20% ΝΕΡΟ	
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ		ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ		Διάμετρος ακροφυσίων: 2 - 2,5 mm Πίεση: 2 ατμόσφαιρες	
24 ΜΗΝΕΣ		8 ΩΡΕΣ		=			

Σε περίπτωση που οι συνθήκες και οι οδηγίες χρήσεως επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον παραγωγό, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το αποτέλεσμα.

Παρασκευάστρια εταιρεία: **J COLORS S.p.A, Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) Italia. Tel: + 39 029 375 41**

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Κύπρου: **TIANKO LTD, Οδός Λάρνακος, 1Ζ-1Η Παλλουριώτισσα - Λευκωσία Τηλ.: + 357 22 431 124**