



## DOPPIO SCUDO

Αντιδιαβρωτικό σμάλτο γυαλιστερού φινιρίσματος

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σμάλτο, το οποίο έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά χημικής επίδρασης, που εμποδίζουν την ανάπτυξη της διάβρωσης, παρέχοντας τέλεια πρόσφυση. Μπορεί να εφαρμοστεί σαν μοναδικό προϊόν υποστρώματος σε σίδηρο, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη μεταχείριση αντιδιαβρωτικής προστασίας. Δεν στάζει και μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα σε κάθετες επιφάνειες.

### ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

**Σίδηρο:** αφαιρέστε προσεκτικά ενδεχόμενες οντότητες σκουριάς και φθαρμένου-ξεφλουδισμένου σμάλτου/μπογιάς και καθαρίστε από τη σκόνη. Καθαρίστε ενδεχόμενους λεκέδες λαδιού ή γράσου με βαμβακερό ύφασμα, το οποίο θα μουσκέψετε με διαλυτικό διάλυμα. Αφήστε να στεγνώσει εντελώς, τρίψτε με γυαλόχαρτο και καθαρίστε από τη σκόνη. Εφαρμόστε δύο χέρια αντιδιαβρωτικού «ANTIRUGGINE GLICEROFTALICA», αφήστε να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες.

**Λαμαρίνα γαλβανίζε:** καθαρίστε από τα άλατα ψευδαργύρου κι έπειτα καθαρίστε προσεκτικά λεκέδες λαδιού ή γράσου, με διαλυτικό διάλυμα ή με κατάλληλα διαλύματα επιφανειακής επενεργείας. Εφαρμόστε ένα χέρι «PRIMER SPECIALE A SOLVENTE» κι αφήστε να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες.

#### ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Εφαρμόστε δύο χέρια «DOPPIO SCUDO» σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 24 ωρών από το πρώτο χέρι.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση υψηλής υγρασίας, χαμηλής θερμοκρασίας και σε επιφάνειες, οι οποίες είναι εκτεθειμένες στον ήλιο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος. Μετά τη χρήση του, κλείστε καλά, αναποδογυρίστε και διατηρείστε σε δροσερό μέρος και μακριά από πηγές θερμότητας.

#### ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Εφαρμόστε σε επιφάνειες κατάλληλα προετοιμασμένες δύο στρώσεις «DOPPIO SCUDO», πάχους 35 μικρό η κάθε μία. Το προϊόν λειτουργεί υπό την ιδιότητα αντιδιαβρωτικού υποστρώματος και προσδίδει στην επιφάνεια γυαλιστερή όψη.



## DOPIO SCUDO

Αντιδιαβρωτικό σμάλτο γυαλιστερού φινιρίσματος

ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 20°C & 70% ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΙΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ ΧΕΡΙ mq/l		ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ		ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	
<b>14</b>		<b>ΝΕΦΤΙ</b>		<b>ΝΕΦΤΙ</b>		<b>5 – 10% ΝΕΦΤΙ</b>	
ΟΨΗ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ		ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ kg		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ	
<b>ΣΤΙΑΠΝΟ</b>		<b>1 – 2 ΩΡΕΣ</b>		<b>1,17</b>		<b>5 – 10% ΝΕΦΤΙ</b>	
ΧΡΩΜΑΤΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗΝ ΑΦΗ		ΠΑΓΙΟΣ ΟΓΚΟΣ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑ	
<b>ΑΣΠΡΟ &amp; ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΕΙΟ</b>		<b>4 – 5 ΩΡΕΣ</b>		<b>53</b>		<b>=</b>	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ		ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ		ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΕΡΟΣ	
<b>ΝΑΙ / ΝΑΙ</b>		<b>24 ΩΡΕΣ</b>		<b>Κ.Υ. 75</b>		<b>=</b>	
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ		ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ		<b>=</b>	
<b>36 ΜΗΝΕΣ</b>		<b>24 ΩΡΕΣ</b>		<b>35°C</b>			

Σε περίπτωση που οι συνθήκες και οι οδηγίες χρήσεως επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον παραγωγό, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το αποτέλεσμα.

Παρασκευάστρια εταιρεία: **J COLORS S.p.A, Via Settembrini, 39 – 20020 Lainate (MI) Italia. Tel: + 39 029 375 41**

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Κύπρου: **TIANKO LTD, Οδός Λάρνακος, 1Ζ-1Η Παλλουριώτισσα - Λευκωσία Τηλ.: + 357 22 431 124**