



## PRIMER SPECIALE A SOLVENTE

Αντιδιαβρωτικό αστάρι για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υπόστρωμα αντιδιαβρωτικής προστασίας, κατάλληλο για μέταλλα, όπως: ελαφρά κράματα μετάλλων, γαλβανιζέ, χαλκό, ορείχαλκο, χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, ρnc. Κατασκευάζεται από τροποποιημένες συνθετικές ρητίνες και επιλεγμένες χρωστικές ουσίες. Χαρακτηρίζεται για την εξαιρετική του πρόσφυση στις επιφάνειες, και όσον αφορά το φινιρίσμα, μπορείτε να εφαρμόσετε οποιοδήποτε τύπο προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου των προϊόντων που κατασκευάζονται με νίτρο (θίνερ), πολυουρεθάνη, καθώς επίσης και προϊόντα ταχείας ξήρανσης.

### ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

**Σίδηρος και χυτοσίδηρος:** αφαιρέστε προσεκτικά ενδεχόμενες οντότητες σκουριάς και φθαρμένου-ξεφλουδισμένου σμάλτου/μπογιάς. Καθαρίστε από τη σκόνη και από πιθανούς λεκέδες λαδιού ή γράσου με βαμβακερό ύφασμα, το οποίο θα μουσκέψετε με διαλυτικό διάλυμα. Αφήστε να στεγνώσει εντελώς, τρίψτε με γυαλόχαρτο και καθαρίστε από τη σκόνη.

**Γαλβανιζέ:** καθαρίστε προσεκτικά με κατάλληλα διαλύματα, αφαιρέστε ενδεχόμενα άλατα ψευδαργύρου με τη βοήθεια ειδικών μηχανημάτων.

**Αλουμίνιο ή ρnc και ελαφρά κράματα μετάλλων, χαλκό και ορείχαλκο:** καθαρίστε προσεκτικά λεκέδες λαδιού ή γράσου με διαλυτικό, ξεπλύνετε καλά, τρίψτε με γυαλόχαρτο και καθαρίστε από τη σκόνη.

Εφαρμόστε ένα ή δύο χέρια «PRIMER SPECIALE A SOLVENTE» σε χρονικό διάστημα 24 ωρών από το πρώτο χέρι.

#### ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Εφαρμόστε το φινιρίσμα που επιθυμείτε μετά από τουλάχιστον 24 ώρες, όσον αφορά τα συνθετικά προϊόντα και μετά από 36 ώρες όσον αφορά σμάλτα/μπογιές νίτρο (θίνερ), πολυουρεθάνης, καθώς επίσης και προϊόντα ταχείας ξήρανσης.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση υψηλής υγρασίας, χαμηλής θερμοκρασίας και σε επιφάνειες, οι οποίες είναι εκτεθειμένες στον ήλιο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος. Μετά τη χρήση του, κλείστε καλά, αναποδογυρίστε και διατηρήστε σε δροσερό μέρος και μακριά από πηγές θερμότητας.

#### ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Εφαρμόστε το «PRIMER SPECIALE A SOLVENTE», σε μία ή δύο στρώσεις πάχους 35 μικρό η κάθε μία, σε επιφάνειες σιδήρου, γαλβανιζέ, αλουμίνιου, ρnc, ελαφρά κράματα μετάλλου, χαλκού, ορείχαλκου, κατάλληλα προετοιμασμένες. Το προϊόν κατασκευάζεται από τροποποιημένες συνθετικές ρητίνες.



**PRIMER SPECIALE A SOLVENTE**  
 Αντιδιαβρωτικό αστάρι για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους

**ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 20°C & 70% ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ**

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ ΧΕΡΙ mq/l		ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ		ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	
<b>12</b>		ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ		ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ		10% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ	
ΟΨΗ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ		ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ kg		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ	
<b>ΜΑΤ</b>		<b>1 ΩΡΑ</b>		<b>1,23</b>		10% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ	
ΧΡΩΜΑΤΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗΝ ΑΦΗ		ΠΑΓΙΟΣ ΟΓΚΟΣ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑ	
<b>ΜΠΕΖ</b>		<b>3 ΩΡΕΣ</b>		=		=	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ		ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ		ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΕΡΟΣ	
<b>ΝΑΙ / ΝΑΙ</b>		<b>24 ΩΡΕΣ</b>		<b>180 FORD 4</b>		20% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ	
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ		ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ		Διάμετρος ακροφυσίου: 1,7 – 2 mm	
<b>24 ΜΗΝΕΣ</b>		<b>24 ΩΡΕΣ</b>		<b>23°C</b>		Πίεση: 2 - 2,5 ατμόσφαιρες	

Σε περίπτωση που οι συνθήκες και οι οδηγίες χρήσεως επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον παραγωγό, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το αποτέλεσμα.

Παρασκευάστρια εταιρεία: **J COLORS S.p.A, Via Settembrini, 39 – 20020 Lainate (MI) Italia. Tel: + 39 029 375 41**  
 Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Κύπρου: **TIANKO LTD, Οδός Λάρνακος, 1Ζ-1Η Παλλουριώτισσα - Λευκωσία Τηλ.: + 357 22 431 124**