

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μονοσύνθετο βερνίκι ουρεθάνης, διατίθεται σε δύο εκδοχές:

- διαυγές με γυαλιστερό φινίρισμα
- διαυγές με ματ φινίρισμα

και οι δύο εκδοχές διατίθενται σε διαυγές και με χρωστικές ουσίες καθώς επίσης και φίλτρα U.V., για μια καλύτερη προστασία κατά του φωτός.

Προστατεύει και διακοσμεί το ξύλο, δημιουργώντας μια ελαστική επιφανειακή μεμβράνη, που έχει εξαιρετική ανθεκτικότητα στο γδάρισμα και στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καινούριο ξύλο: εφαρμόστε ένα χέρι «WOODY IMPREGNANTE PROTETTIVO» και μετά από 20-30 λεπτά τρίψτε ελαφρά με ένα μάλλινο ύφασμα, μετά από 24 ώρες, εάν απαιτείται, τρίψτε με γυαλόχαρτο.

Το ξύλο πρέπει να είναι ξηραμένο και στεγνό (η μέγιστη επιτρεπόμενη εσωτερική υγρασία δεν πρέπει να ξεπερνά το 13%).

Ξύλο, ήδη επεξεργασμένο: αφαιρέστε τις φθαρμένες μπογιές με αφαιρετικό χρωμάτων, εφαρμόστε με σταθερή πινελιά ικανοποιητική ποσότητα προϊόντος, δημιουργώντας ομοιόμορφο πάχος. Περιμένετε 5 – 10 λεπτά κι έπειτα ζύστε τη φθαρμένη μπογιά με τις κατάλληλες ξύστρες, τρίψτε με γυαλόχαρτο μέχρι η επιφάνεια να απογυμνωθεί εξολοκλήρου.

Καθαρίστε την επιφάνεια με νέφτι και περιμένετε μέχρι να στεγνώσει εντελώς.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Εφαρμόστε δύο χέρια «WOODY FLATTING LUCIDO/OPACO» σε χρονικό διάστημα 24 ωρών από το πρώτο χέρι.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση υψηλής υγρασίας ή θερμοκρασίας χαμηλότερης από 10°C και σε επιφάνειες οι οποίες είναι εκτεθειμένες στον ήλιο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος. Μετά την χρήση του, κλείστε καλά, αναποδογυρίστε και διατηρείστε σε μέρος όπου η θερμοκρασία ανέρχεται στους 5°C και άνω.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Εφαρμόστε δύο χέρια μονοσύνθετου διαυγούς βερνικιού ουρεθάνης «WOODY FLATTING LUCIDO/OPACO». Προϊόν κατάλληλο για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 20°C & 70°C ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ ΧΕΡΙ mq/1		ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ		ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	
12		ΝΕΦΤΙ		ΝΕΦΤΙ		=	
ΟΨΗ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ		ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ kg		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ	
ΔΙΑΥΓΕΣ ΣΤΙΛΗΝΟ/ΜΑΤ		1 ΩΡΑ		0,92		10% ΝΕΦΤΙ	
ΧΡΩΜΑΤΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗΝ ΑΦΗ		ΠΑΓΙΟΣ ΟΓΚΟΣ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑ	
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ		4 ΩΡΕΣ		37		=	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ		ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ		ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΕΡΟΣ	
ΝΑΙ / ΝΑΙ		24 ΩΡΕΣ		180'' FORD 4		10 - 20% ΝΕΦΤΙ	
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ		ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ		Διάμετρος ακροφυσίου: 1,7mm Πίεση: 2 ατμόσφαιρες	
36 ΜΗΝΕΣ		24 ΩΡΕΣ		37°C			

Σε περίπτωση που οι συνθήκες και οι οδηγίες χρήσεως επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον παραγωγό, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το αποτέλεσμα.

Παρασκευάστρια εταιρεία: **J COLORS S.p.A, Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) Italia. Tel: + 39 029 375 41**

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Κύπρου: **TIANKO LTD, Οδός Λάρνακος, 1Ζ-1Η Παλλουριώτισσα - Λευκωσία Τηλ.: + 357 22 431 124**