



MURALTONE HR

Επένδυση, από λεπτό χαλαζία, για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επένδυση τοίχου, λείας αφής, με άριστα χαρακτηριστικά κάλυψης και πλήρωσης. Είναι κατασκευασμένη από ακρυλική ρητίνη με την προσθήκη αλεύρου χαλαζία και προσφέρει ένα ευχάριστο ματ φινίρισμα. Έχει εύκολη εφαρμογή και είναι ιδιαίτερα ενδεδειγμένη για φινιρίσματα και προσόψεις σε εξωτερικούς χώρους. Δεν επηρεάζεται από την ατμοσφαιρική υγρασία και έχει εξαιρετική διαπερατότητα στους υδρατμούς.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Αστικός σοβάς: αφήστε να στεγνώσει καλά και καθαρίστε από ενδεχόμενες ρυπαρές κηλίδες.

Μπετόν αρμέ: επανατοποθετήστε τα μη προσφυόμενα μέρη με ειδικά κονιάματα (σοβάδες), αφήστε να στεγνώσει καλά και καθαρίστε από ενδεχόμενες ρυπαρές κηλίδες.

Φθαρμένες μπογιές και βερνίκια: εάν το υλικό είναι καλά προσφυόμενο προχωρήστε με στεγνό ή υγρό καθάρισμα, διαφορετικά, αφαιρέστε εντελώς και πλύνετε με νερό.

Μπογιές από ασβέστη ή εστέρα πυριτικού οξέος: αφαιρέστε εντελώς και καθαρίστε από τη σκόνη.

Στοκάρετε και αφήστε να στεγνώσει εντελώς.

Εφαρμόστε ένα χέρι μονωτικό:

- DOMUS ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA
- PRIMER ACRILICO D2

φροντίζοντας να διαλέξετε τον κατάλληλο ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας. Για προκατασκευασμένα μείγματα εφαρμόστε αποκλειστικά ένα χέρι «PRIMER ACRILICO D2», είναι άοσμο και περιέχει διαλύτες.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Αφήστε να στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε δύο χέρια «MURALTONE HR» σε χρονικό διάστημα περίπου 8 ωρών από το πρώτο χέρι.

ΠΡΟΣΟΧΗ!




















Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση που η ατμοσφαιρική θερμοκρασία καθώς και οι θερμοκρασίες της επιφάνειας και του προϊόντος είναι χαμηλότερες από 5°C. Μην εφαρμόζετε επίσης σε ζεστές επιφάνειες ή επιφάνειες που είναι εκτεθειμένες στον ήλιο. Προστατέψτε από τη βροχή για τουλάχιστον δύο ή τρεις μέρες. Μετά τη χρήση του, κλείστε καλά και διατηρείστε σε μέρος όπου η θερμοκρασία ανέρχεται στους 5°C και άνω.



MURALTONE HR

Επένδυση, από λεπτό χαλαζία, για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους

ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 20°C & 70°C ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ ΧΕΡΙ mq/l		ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ		ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	
8-10		ΝΕΡΟ		ΝΕΡΟ		0 - 40% ΝΕΡΟ	
ΟΨΗ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ		ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ kg		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ	
ΜΑΤ		=		1,7		0 - 40% ΝΕΡΟ	
ΧΡΩΜΑΤΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗΝ ΑΦΗ		ΠΑΓΙΟΣ ΟΓΚΟΣ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑ	
ΑΣΠΡΟ & ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ		3 - 4 ΩΡΕΣ		43		=	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ		ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ		ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΕΡΟΣ	
ΝΑΙ / ΝΑΙ		24 ΩΡΕΣ		22000-28000 cps		30% ΝΕΡΟ	
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ		ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ		Διάμετρος ακροφυσίου: 1,5 mm Πίεση: 3 - 4 ατμόσφαιρες AIRLESS Διάμετρος ακροφυσίου: 0,79 mm Πίεση: 120 - 130 ατμόσφαιρες	
24 ΜΗΝΕΣ		6-8 ΩΡΕΣ		=			

Σε περίπτωση που οι συνθήκες και οι οδηγίες χρήσεως επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον παραγωγό, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το αποτέλεσμα.

Παρασκευάστρια εταιρεία: **J COLORS S.p.A, Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) Italia. Tel: + 39 029 375 41**

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Κύπρου: **TIANKO LTD, Οδός Λάρνακος, 1Ζ-1Η Παλλουριώτισσα - Λευκωσία Τηλ.: + 357 22 431 124**