



## DOMUS STYLMAT

Μπογιά για εσωτερικούς χώρους, επιδεικτικότητα στο πλύσιμο

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ματ μπογιά νερού για εσωτερική χρήση η οποία είναι επιδεικτική στο πλύσιμο και έχει εξαιρετική κάλυψη, υψηλή απόδοση και ευκολία εφαρμογής. Κατατάσσεται στην κατηγορία πλυσίματος 2 σύμφωνα με το ISO 11998. Είναι ανθεκτικότερη στο υγρό τρίψιμο σύμφωνα με το UNI 10560:> 10.000 κύκλους.

Ταξινομείται ως ενεργειακής κλάσης A+ για τις εκπομπές σε εσωτερικούς χώρους.

\* Πληροφορίες για το επίπεδο εκπομπών πτητικών ουσιών στον εσωτερικό αέρα, ο οποίος έχει κίνδυνο τοξικότητας όταν εισπνευσθεί, σε κλίμακα τάξης A + (πολύ χαμηλές εκπομπές) έως C (υψηλές εκπομπές).

### ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

**Αστικός σοβάς:** αφήστε να στεγνώσει καλά και καθαρίστε από ενδεχόμενες ρυπαρές κηλίδες.

**Φθαρμένες μπογιές και βερνίκια:** εάν το υλικό είναι καλά προσφύμενο καθαρίστε με στεγνό ή υγρό καθάρισμα, διαφορετικά, αφαιρέστε εντελώς και πλύνετε με νερό.

**Μπογιές από ασβέστη ή εστέρα πυριτικού οξέος:** αφαιρέστε εντελώς, καθαρίστε από τη σκόνη, στοκάρτε κι αφήστε να στεγνώσει εντελώς.

**Εφαρμόστε ένα χέρι μονωτικό**

- DOMUS ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA
- PONTE DI ANCORAGGIO
- DOMUS PRIMER ACLYRLIKO D2

φροντίζοντας να διαλέξετε το κατάλληλο ανάλογα με το τύπο της επιφάνειας. Για προκατασκευασμένα μείγματα εφαρμόστε αποκλειστικά ένα χέρι «PONTE DI ANCORAGGIO», είναι άοσμο και περιέχει διαλύτες.

### ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Αφήστε να στεγνώσει εντελώς κι εφαρμόστε δύο χέρια «DOMUS STYLMAT» σε χρονικό διάστημα περίπου 6 ωρών από το πρώτο χέρι.

### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση που η ατμοσφαιρική θερμοκρασία καθώς και οι θερμοκρασίες της επιφάνειας και του προϊόντος είναι χαμηλότερες από 5°C. Μην εφαρμόζεται σε ζεστές επιφάνειες καθώς και σε επιφάνειες οι οποίες είναι εκτεθειμένες στον ήλιο. Προστατέψτε από τη βροχή για τουλάχιστον δύο ή τρεις μέρες. Μετά τη χρήση του, κλείστε καλά και διατηρείστε σε μέρος όπου η θερμοκρασία ανέρχεται στους 5°C και άνω.

\* Η αραίωση του προϊόντος διαφέρει σύμφωνα με τη λειτουργία της κάθε μπογιάς και ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας, μερικές μπορεί να θεωρηθούν έτοιμες για χρήση.

### ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Εφαρμόστε την ματ μπογιά εσωτερικών χώρων «DOMUS STYLMAT» με βάση από ρητίνη βινυλοστρέφαλου, διοξειδίου του τιτανίου και ανθρακικού ασβεστίου με πινέλο, ρολό ή πιστόλι αέρος.

**ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΡΟΤΥΠΟ UNI EN 13300)\***

Αναλογία αντίθεσης ISO 6504-3 Class 2

 Kubelka Munk απόδοση m<sup>2</sup> / l ISO 6504-1 10

Πλύσιμο ISO 11998 Κατηγορία 2

Φινίρισμα ISO 2813 1.8 Dead Matt

Λεπτότητα λείανσης ISO 1524 Λεπτή

Παραλαβή βρωμιάς UNI 10792 Μέτρια

**ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 20°C & 70°C ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ**

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ ΧΕΡΙ m <sup>2</sup> /l		ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ		ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	
13-15		ΝΕΡΟ		ΝΕΡΟ		ΜΕΧΡΙ 20% ΝΕΡΟ*	
ΟΨΗ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ		ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ kg		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ	
MAT		=		1,35-1,55		ΜΕΧΡΙ 20% ΝΕΡΟ*	
ΧΡΩΜΑΤΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗΝ ΑΦΗ		ΠΑΓΙΟΣ ΟΓΚΟΣ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑ	
ΑΣΠΡΟ & ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ		30 ΛΕΠΤΑ		54-60		=	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ		ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ		ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΕΡΟΣ	
ΟΧΙ / ΝΑΙ		24 ΩΡΕΣ		4.000 – 10.000 cP		ΜΕΧΡΙ 20% ΝΕΡΟ*	
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		ΕΠΙΑΝΑΒΑΦΗ		ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ		Διάμ. ακροφυσίου: 1 - 1,5mm Πίεση: 2,5 - 3 ατμόσφαιρες Διάμετρος ακροφυσίου AIRLESS: 0,66 mm Πίεση: 100 – 200 ατμόσφαιρες	
24 ΜΗΝΕΣ		6 ΩΡΕΣ		=			

Σε περίπτωση που οι συνθήκες και οι οδηγίες χρήσεως επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον παραγωγό, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το αποτέλεσμα.

Παρασκευάστρια εταιρεία: J COLORS S.p.A, Via Settembrini, 39 – 20020 Lainate (MI) Italia. Tel: + 39 029 375 41

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Κύπρου: TIANKO LTD, Οδός Λάρνακος, 1Ζ-1Η Παλλουριώτισσα - Λευκωσία Τηλ.: + 357 22 431 124